

# RAPIVAL 304 fondo nitro turapori trasparente

Rapival 304 è un fondo turapori indicato per la verniciatura di base del legno grezzo (legno nuovo oppure legno vecchio pulito fino al grezzo) per mobili ed oggetti destinati all'interno della casa.

Rapival 304 è un prodotto trasparente che serve per chiudere i pori ed eliminare le imperfezioni delle superfici di legno. È di facile applicazione, asciuga velocemente, ha un ottimo potere riempitivo e la superficie trattata risulta di facile carteggiatura. Rapival 304 crea una protezione superficiale resistente ai graffi ed agli urti; con l'applicazione del turapori si ottiene una superficie perfettamente uniforme, liscia, protetta ed idrorepellente.

Il legno trattato con questo prodotto non assorbe lo sporco e risulta quindi di facile pulizia; Rapival 304 dona al legno un aspetto gradevole e garantisce ai mobili la protezione necessaria per durare più a lungo nel tempo.

## MODO D'USO:

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- **Se si vuole modificare il colore originale del legno:** applicare un tingente (meglio se a base solvente) prima del turapori e quindi, in questo caso, assicurarsi che la tinta sia asciutta.
- Il prodotto è pronto per l'uso; eventuale diluizione con diluente nitro (max. 20%).
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare a pennello o a spruzzo 2/3 strati regolari di prodotto ad intervalli di 4/8 ore.
- Lasciare asciugare per 12 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto, carteggiare (grana 320) o spagliettare finemente la superficie e terminare il trattamento con l'applicazione di 1 mano di vernice trasparente di finitura lucida/brillante (*Nitrolux*) o satinata (*Sativa Nitro*) oppure, per ottenere una finitura "in arte povera", applicare della cera d'api in pasta (*Ceralegno*).
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con diluente nitro.

## CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale compresa tra 10° e 25°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 6/9 mq. con 1 lt. (variabile in relazione alla diluizione del prodotto e dal tipo di legno trattato).
- **Residuo secco:** 22%.
- **Tipo di legante:** resine alchidiche.
- **Tipo di solventi:** miscela nitro.
- **Peso specifico:** 0,930.
- **Essiccazione:** al tatto 1 ora - completa 12 ore (variabile in relazione alla diluizione del prodotto, alla temperatura ed all'umidità ambientale).
- **Carteggiabile:** dopo 12 ore.
- **Applicazione della finitura:** dopo 12 ore.



CAPACITÀ (lt.):	0,5	1	5
IMBALLO (pz):	6	6	1