

SINTIVAL CERA

vernice trasparente di finitura satinata

Sintival Cera è una vernice protettiva e decorativa a protezione totale, indicata per la verniciatura finale del legno posto all'esterno e già trattato con impregnante.

Sintival Cera è ideato per la verniciatura finale di persiane, porte, finestre, balconi e tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti in esterno all'acqua ed al sole anche in ambienti particolari quali mare ed alta montagna.

Questo prodotto è formulato con resine ed additivi speciali che proteggono il legno dall'azione devastante degli agenti atmosferici, delle intemperie e dei raggi U.V.; è quindi ideale per il trattamento di tutti gli oggetti ed i manufatti di legno che necessitano un'ottima protezione superficiale.

Sintival Cera aderisce perfettamente su tutte le superfici e forma una sottile pellicola trasparente tanto elastica che riesce a seguire i movimenti tipici delle strutture e degli oggetti di legno posti all'esterno.

Con l'applicazione di Sintival Cera, si chiudono i pori del legno; la superficie trattata risulta piena e morbida al tatto, idrorepellente, di facile pulizia e non assorbe lo sporco. La pellicola protettiva non sfoglia, ma si consuma lentamente nel tempo.

Sintival Cera mette in risalto la naturale bellezza del legno e la mantiene nel tempo.

MODO D'USO:

- **Su legno già verniciato da rinnovare:** carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso.
- **Applicazione:** 1/2 mani di prodotto su legno nuovo preventivamente trattato con impregnante protettivo; 1 mano di prodotto su legno già verniciato da rinnovare.
- Agitare il barattolo prima dell'uso.
- Applicare a pennello o a spruzzo strati sottili e regolari di prodotto ad intervalli di 24 ore; per ottenere un ottimo risultato finale, consigliamo di carteggiare leggermente (grana 320) e pulire la superficie prima di ogni applicazione.
- Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua ragia o diluente.

CARATTERISTICHE:

- **Resa media teorica-indicativa:** 14/16 mq. con 1 lt. (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue condizioni).
- **Residuo secco:** 57%.
- **Tipo di legante:** resine uretaniche lungo-olio.
- **Tipo di solventi:** ragia minerale inodore.
- **Peso specifico:** 0,890.
- **Essiccazione:** superficiale 2 ore - completa 24 ore (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alla temperatura ambientale).
- **Carteggiabile:** dopo 24 ore.
- **Opacità:** 40 gloss.



CAPACITÀ (lt.):	0,5	1	2,5	5
IMBALLO (pz):	6	6	2	1